

Elektros srovei laidū poliuretaninė žarna,
vidutiniškai tvirta

Panaudojimo sritys

- lanksti žarna / vamzdynas, skirtas abrazyviniams milteliams, buriams produktams, granuliuoti ir dujoms transportuoti;
- pramoniniuose dulkių siurbliuose, dulkių siurbliuose;
- sproginimui pavojingose zonose;
- akmens anglių kasyklose, kasyklose, tuneliavimui: vėdinimui, metano gavyboje.

Savybės

- labai atspari dilimui;
- geras atsparumas alyvai, benzinui ir chemikalams;
- labai geras lankstumas prie žemos temperatūros;
- elektrai laidžios sienos: elektros ir paviršiaus atsparumas $<10^3 \Omega$;
- atitinka ATEX 2014 m / 34 / ES (1999/92 / EB) ir vokiečių TRGS 727: degių dulkių ir burių medžiagų pneumatiniame transportui (viduje Zonų 20, 21, 22), degių dulkių aspiracijai (22 Zonos viduje), degių skysčių transportavimui (0, 1, 2 Zonų viduje), skirtos transportuoti nedegius skysčius 1 ir 2 zonos (dujos), skirtos naudoti 0 zonoje (dujos);

- atitinka DIN 26057 2 tipą;
- atitinka RoHS reikalavimus.

Temperatūros diapazonas

- nuo -4°C iki 90°C

Dizainas, medžiaga AIRDUC® profilio žarna

- plieninė spyruoklinė žarnos sienoje;
- siena: elektrai laidū – iš aukščiausios kokybės esterio-poliuretano (Pre-PUR®);
- sienelės storis apytikriai 0,7 mm

Galima užsakyti:

- kitokio skersmens ir ilgio;
- juodą žarną (standartinę);
- kliento firminius ženklus ant žarnos paviršiaus.

Vidinis skersmuo in / mm	Išorinis, skersmuo, mm	Slėgis DIN 26057 (50% pailgėjimas), bar	Vakuumas DIN 26057 (ašinis), bar	Lenkimo skersmuo mm	Svoris kg / m	Minimalus ilgis m	Užsakymo Nr
- / 30	38	1,945 (3,22)	0,440 (1,00)	26	0,260	10	351-0030-1003
1,25 / 32	40	1,830 (3,03)	0,430 (1,00)	27	0,280	10	351-0032-1003
1,5 / 38	46	1,550 (2,56)	0,400 (1,00)	31	0,320	10	351-0038-1003
- / 40	48	1,475 (2,44)	0,390 (1,00)	32	0,340	10	351-0040-1003
1,75 / 44-45	53	1,315 (2,18)	0,360 (1,00)	35	0,380	10	351-0045-1003
2 / 50-51	58	1,190 (1,96)	0,340 (1,00)	38	0,410	10	351-0050-1003
2,36 / 60	68	0,995 (1,64)	0,265 (0,84)	44	0,490	10	351-0060-1003
2,5 / 63-65	73	0,920 (1,52)	0,235 (0,71)	47	0,530	10	351-0065-1003
- / 70	79	0,855 (1,41)	0,195 (0,84)	50	0,570	10	351-0070-1003
3 / 75-76	84	0,800 (1,32)	0,180 (0,73)	53	0,610	10	351-0075-1003
- / 80	89	0,750 (1,24)	0,165 (0,64)	56	0,650	10	351-0080-1003
3,5 / 89-90	99	0,670 (1,10)	0,145 (0,51)	62	0,730	10	351-0090-1003
4 / 100-102	109	0,605 (1,00)	0,115 (0,41)	68	0,790	10	351-0100-1003
- / 110	119	0,550 (0,91)	0,100 (0,34)	74	0,870	10	351-0110-1003
4,72 / 120	129	0,505 (0,83)	0,085 (0,28)	80	0,940	10	351-0120-1003
5 / 125-127	134	0,485 (0,80)	0,075 (0,26)	83	0,980	10	351-0125-1003
5,5 / 140	149	0,430 (0,71)	0,075 (0,21)	92	1,090	10	351-0140-1003
6 / 150-152	159	0,405 (0,67)	0,070 (0,37)	98	1,330	10	351-0150-1003
6,3 / 160	169	0,380 (0,63)	0,060 (0,32)	104	1,410	10	351-0160-1003
7 / 178-180	189	0,335 (0,56)	0,050 (0,24)	116	1,590	10	351-0180-1003
8 / 200-203	209	0,305 (0,50)	0,050 (0,19)	128	1,760	10	351-0200-1003
- / 250	259	0,245 (0,40)	0,020 (0,11)	158	2,430	10	351-0250-1003

Esant viršslėgiui ir slėgiui rekomenduojamos ribinės eksploatacinės vertės, gaminiams pagal užsakymą, gali būti didesnės. Lenkimo spindulys yra matuojamas žarnos arkos viduje. Gamintojas turi teisę daryti technines modifikacijas. Visos vertės nustatomos 20°C temperatūroje ir yra apytikslės. Papildomus techninius duomenis žr.: www.norres.com/en/technology/

JUNGTYS



APKABA 212



APKABA 216




APKABA 212 EC



APKABA 217



APKABA 213



JUNGTIS 228


PRESUOJAMOS
JUNGTIŲ KOMPL 233



SRIEGTA JUNGtis 234



JUNGTYS 240 + 241




JUNGTIS 240 EC



JUNGTIS 242



JUNGTIS 243



JUNGTIS 244



JUNGTIS 245



JUNGTIS 246



JUNGTIS 223



JUNGTYS 270-271

Esant viršslėgiui ir slėgiui rekomenduojamos ribinės eksploatacinės vertės, gaminiam pagal užsakymą, gali būti didesnės. Lenkimo spindulys yra matuojamas žarnos arkos viduje. Gamintojas turi teisę daryti technines modifikacijas. Visos vertės nustatomos 20 ° C temperatūroje ir yra apytikslės. Papildomus techninius duomenis žr.: www.norres.com/en/technology/